

반발도법에 의한 압축강도추정

구 분	측정위치	타격방향	측정치					보정계수	보정반발	추정강도 (Mpa)
STA.15+706 ~ 15+966(부산)	16.065km	-45	58	54	54	50	50	-0.60	54.4	113.4
			58	54	44	46	50			
			58	56	54	52	52			
			40	40	42	48	46			
	16.065km	-45	38	42	60	60	48	-0.60	57.0	126.9
			48	56	56	52	56			
			60	40	40	40	40			
			46	48	48	60	58			
	16.305km	-45	44	44	44	44	44	-0.60	58.7	137.3
			48	60	62	62	64			
			58	58	58	54	58			
			40	40	40	48	42			