

반발도법에 의한 압축강도추정

구 분	측정위치	타격방향	측정치					보정계수	보정반발	추정강도 (Mpa)
STA.16+200 ~ 16+646(부산)	16.750km	-45	36	40	32	56	56	-0.70	57.5	129.9
			60	60	60	20	40			
			22	42	42	40	54			
			54	66	66	60	48			
	16.800km	-45	58	48	52	32	20	-0.70	53.1	107.1
			58	58	58	44	44			
			44	44	46	48	44			
			56	56	50	50	20			
	16.820km	-45	64	62	62	62	60	-0.60	57.4	129.4
			28	28	50	50	64			
			48	48	48	40	38			
			54	52	54	52	52			