

이호육교

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S1	바닥판하면	1.5	32.0	30.5	21.0	0.33	a
pH-2	A1	교대	7.0	42.0	35.0	21.0	1.53	a
pH-3	A2	교각	7.0	42.0	35.0	21.0	1.53	a