

위 치		기준 경도 (Ro)	방 법		재령 보정 계수	설계 기준 강도
			1식	2식		
1	S1 바닥판하면	47.7	27.4	28.1	0.64	27
2	S3 바닥판하면	47.6	27.3	28.1	0.64	27
3	S5 바닥판하면	48.0	27.6	28.2	0.64	27
4	S2-G2 거더	49.5	40.9	48.2	0.64	40
5	S3-G3 거더	51.6	43.0	51.3	0.64	40
6	S4-G2 거더	51.0	42.4	50.4	0.64	40
7	A1 교대	46.2	26.1	26.1	0.64	24
8	A2 교대	48.2	27.8	27.8	0.64	24
9	P1 교각	49.1	28.5	28.5	0.64	27
10	P2 교각	49.9	29.1	29.1	0.64	27
11	P4 교각	50.7	29.8	29.8	0.64	27
12	P5 교각	49.9	29.1	29.1	0.64	27

장곡교(영천방향)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S3 바닥판하면	3.00	36.00	33.00	1.22	726	6
2	S5 바닥판하면	5.00	35.00	30.00	2.04	216	6
3	P2 교각	7.00	91.00	84.00	2.86	864	6
4	P4 교각	8.00	89.00	81.00	3.27	615	6