

측 점	반 발 치				평균 경도 (R)	Anvil기준 장비평균 = 보정	각 도 보정치 = 보정	압축 강도 (F _C)	측정데이터	
상주방향 S1 바 탁판하면	50	52	54	50	50.8	80	90 °	방법1	42.9	
	52	52	50	50		80	-3.0	방법2	44.0	
	48	48	48	54				평균	43.4	
	50	56	50	52		1.00		재령	0.64	
	50	48	50	52		50.8		강도	27.8	
영천방향 S4 바 탁판하면	48	58	58	50	51.7	80	90 °	방법1	44.0	
	44	44	50	58		80	-2.9	방법2	44.6	
	56	56	50	52				평균	44.3	
	54	54	54	50		1.00		재령	0.64	
	48	48	50 * 40	51.7		48.7		강도	28.4	
상주방향 S2- G1 거더	50	48	48	54	48.9	80	0 °	방법3	63.0	
	46	50	52	40		80	0.0	방법4	73.9	
	52	52	46	48				평균	68.5	
	46	46	46	48		1.00		재령	0.64	
	50	54	52	50		48.9		48.9	강도	
영천방향 S3- G5 거더	50	50	50	50	49.1	80	0 °	방법3	63.4	
	48	48	48	50		80	0.0	방법4	74.3	
	46	48	46	48				평균	68.8	
	54	48	50	50		1.00		재령	0.64	
	48	52	48	50		49.1		49.1	강도	
상주방향 A1 교 대	40	44	44	46	44.9	80	0 °	방법1	39.2	
	48	46	48	46		80	0	방법2	41.9	
	44	44	44	42				평균	40.5	
	48	40	38	50		1.00		재령	0.64	
	48	48	46	44		44.9		44.9	강도	

■ NOTE : 방법1 : $F = (-184 + 13 \times R_o) \times 0.098$ (일본재료학회식) 방법2 : $F = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$ (일본건축학회식)
 방법3 : $F = (-112.8 + 15.2 \times R_o)/10$ (과학기술부) 방법4 : $F = (2.304 \times R_o - 38.80)$ (시설공단제안식)

■ 위 평균경도는 반발치 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터(*표시분)를 제외한 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.

측 점	반 발 치				평균 경도 (R)	Anvil기준 장비평균 = 보정	각 도 보정치 = 보정	압축 강도 (F _c)		측정데이터
영천방향 A2 교대	40	40	40	44	44.0	80	0 °	방법1	38.0	
	36	40	48	48		80	0.0	방법2	41.3	
	44	44	42	42				평균	39.7	
	48	48	48	48		1.00		재령	0.64	
	50	44	44	42		44.0	44.0	강도	25.4	
P2 교각	48	52	48	50	50.4	80	0 °	방법1	46.2	
	50	50	48	48		80	0.0	방법2	45.9	
	48	52	54	52				평균	46.0	
	50	50	54	52		1.00		재령	0.64	
	48	48	52	54		50.4	50.4	강도	29.5	
P3 교각	50	48	48	48	48.4	80	0 °	방법1	43.6	
	50	56	50	54		80	0.0	방법2	44.4	
	44	48	46	58				평균	44.0	
	44	40	48	48		1.00		재령	0.64	
	46	48	48	46		48.4	48.4	강도	28.2	
0	0	0	0	0	#####	80	0 °	방법1	#DIV/0!	
	0	0	0	0		80	#DIV/0!	방법2	#DIV/0!	
	0	0	0	0				평균	#DIV/0!	
	0	0	0	0		1.00		재령	0.64	
	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	강도	#DIV/0!	
0	0	0	0	0	#####	80	0 °	방법1	#DIV/0!	
	0	0	0	0		80	#DIV/0!	방법2	#DIV/0!	
	0	0	0	0				평균	#DIV/0!	
	0	0	0	0		1.00		재령	0.64	
	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	강도	#DIV/0!	

■ NOTE : 방법1 : $F = (-184 + 13 \times R_o) \times 0.098$ (일본재료학회식) 방법2 : $F = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$ (일본건축학회식)
 방법3 : $F = (-112.8 + 15.2 \times R_o)/10$ (과학기술부) 방법4 : $F = (2.304 \times R_o - 38.80)$ (시설공단제안식)

■ 위 평균경도는 반발치 평균값의 상하 20%를 초과하는 데이터(*표시분)를 제외한 나머지 데이터의 재평균값을 나타낸다.

위 치		기준 경도 (Ro)	방 법		재령 보정 계수	설계 기준 강도
			1식	2식		
1	상주방향 S1 바 닥판하면	47.8	27.4	28.2	0.64	27
2	영천방향 S4 바 닥판하면	48.7	28.2	28.6	0.64	27
3	상주방향 S2- G1 거더	48.9	40.4	47.3	0.64	40
4	영천방향 S3- G5 거더	49.1	40.5	47.6	0.64	40
5	상주방향 A1 교 대	44.9	25.1	26.8	0.64	24
6	영천방향 A2 교 대	44.0	24.3	26.4	0.64	24
7	P2 교각	50.4	29.6	29.3	0.64	27
8	P3 교각	48.4	27.9	28.4	0.64	27

암기교

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	상주 S1 바닥판하면	2.00	35.00	33.00	0.82	1634	6
2	영천 S4 바닥판하면	2.50	38.00	35.50	1.02	1210	6
3	상주 A1 교대	5.00	95.00	90.00	2.04	1944	6
4	P3 교각	4.50	95.00	90.50	1.84	2427	6