






콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		패널식옹벽 01							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S2 전면부 패 널	2.0	53.0	51.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
2	S6 전면부 패 널	2.0	57.0	55.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
3	S9 전면부 패 널	1.5	62.0	60.5	8	0.53	100년 이상	a등급	
4	S14 전면부 패 널	1.5	62.0	60.5	8	0.53	100년 이상	a등급	
5	S20 전면부 패 널	2.0	65.0	63.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
6	S24 전면부 패 널	2.0	65.0	63.0	8	0.71	100년 이상	a등급	