

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		패널식옹벽 12							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	우측 S3 전면부 패 널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
2	우측 S11 전면부 패 널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
3	우측 S12 전면부 패 널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
4	우측 S16 전면부 패 널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
5	좌측 S3 전면부 패 널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
6	좌측 S5 전면부 패 널	5.0	72.0	67.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
7	좌측 S9 전면부 패 널	2.0	62.0	60.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
8	좌측 S10 전면부 패 널	1.5	67.0	65.5	8	0.53	100년 이상	a등급	
9	좌측 S19 전면부 패 널	2.0	62.0	60.0	8	0.71	100년 이상	a등급	