



콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		패널식옹벽 15							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과연수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 전면부 패 널	2.0	65.0	63.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
2	S4 전면부 패 널	3.0	69.0	66.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
3	S10 전면부 패 널	3.0	69.0	66.0	8	1.06	100년 이상	a등급	