

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		불당교(상주방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	3.5	67.0	63.5	8	1.24	100년 이상	a등급	
2	S4 바닥판하면	3.0	67.0	64.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
3	P1 교각	5.5	94.0	88.5	8	1.94	100년 이상	a등급	
4	P5 교각	6.0	80.0	74.0	8	2.12	100년 이상	a등급	