

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		불당교(영천방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S3 바닥판하면	4.0	55.0	51.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
2	S5 바닥판하면	3.0	38.0	35.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
3	P1 교각	5.0	74.0	69.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P5 교각	4.0	74.0	70.0	8	1.41	100년 이상	a등급	