

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		상촌교(상주방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S2 바닥판하면	3.0	36.0	33.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
2	S10 바닥판하면	2.0	34.0	32.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
3	A2 교대	5.0	107.0	102.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P4 교각	6.0	70.0	64.0	8	2.12	100년 이상	a등급	
5	P6 교각	7.0	78.0	71.0	8	2.47	100년 이상	a등급	