

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		화남교(상주방향)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 바닥판하면	6.0	55.0	49.0	8	2.12	100년 이상	a등급	
2	A2 교대	7.0	89.0	82.0	8	2.47	100년 이상	a등급	
3	P3 교각	5.0	96.0	91.0	8	1.77	100년 이상	a등급	