

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		가천교							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	3.5	39.0	35.5	8	1.24	100년 이상	a등급	
2	S3 바닥판하면	4.0	49.0	45.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
3	S2-G1 거더	5.0	74.0	69.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	A1 교대	5.0	89.0	84.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
5	P1 교각	6.0	103.0	97.0	8	2.12	100년 이상	a등급	
6	P4 교각	6.0	114.0	108.0	8	2.12	100년 이상	a등급	