




## 콘크리트 탄산화 깊이 측정

| 교량명 |             | 중대교(영천방향)         |                     |                     |      |                    |                 |      | 비 고                                                                                 |
|-----|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NO  | 시험위치        | 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 실측 피<br>복두께<br>(mm) | 탄산화<br>잔여깊이<br>(mm) | 경과년수 | 탄산화<br>속도계수<br>(A) | 잔존<br>수명<br>(년) | 평가등급 |                                                                                     |
| 1   | S3<br>바닥판하면 | 4.0               | 50.0                | 46.0                | 8    | 1.41               | 100년 이상         | a등급  |  |
| 2   | A2<br>교대    | 5.5               | 93.0                | 87.5                | 8    | 1.94               | 100년 이상         | a등급  |  |
| 3   | P1<br>교각    | 4.0               | 89.0                | 85.0                | 8    | 1.41               | 100년 이상         | a등급  |  |