

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		가래실교(영천방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	2.0	41.0	39.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
2	S6-G5 거더	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
3	A2 교대	5.0	82.0	77.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P6 교각	4.5	74.0	69.5	8	1.59	100년 이상	a등급	