





| 콘크리트 탄산화 깊이 측정 |             |                   |                     |                     |      |                    |                 |      |                                                                                      |
|----------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 교량명            |             | 암기교               |                     |                     |      |                    |                 |      |                                                                                      |
| NO             | 시험위치        | 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 실측 피<br>복두께<br>(mm) | 탄산화<br>잔여깊이<br>(mm) | 경과년수 | 탄산화<br>속도계수<br>(A) | 잔존<br>수명<br>(년) | 평가등급 | 비 고                                                                                  |
| 1              | S1<br>바닥판하면 | 3.0               | 44.0                | 41.0                | 8    | 1.06               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 2              | S4<br>바닥판하면 | 4.0               | 36.0                | 32.0                | 8    | 1.41               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 3              | A1<br>교대    | 4.0               | 93.0                | 89.0                | 8    | 1.41               | 100년 이상         | a등급  |   |
| 4              | P3<br>교각    | 5.0               | 72.0                | 67.0                | 8    | 1.77               | 100년 이상         | a등급  |  |