


콘크리트강도 측정 결과표 (반발경도시험)

구 분		반발경도값(R)						
측정 위치	송수	44	46	46	46	45		
	01구간	46	43	45	38	39		
	Sta. No. 7+6.35[D]	45	42	40	45	42		
	전면벽체	44	41	45	41	42		
보정 계수	타격방향 보정계수(ΔR1)	+0 ° 일본재료학회 : 일본건축학회 :				0 0		
	압축응력 보정계수(ΔR2)					0		
	습윤 보정계수(ΔR3)	건조				0		
	타격 평균값(R0)	일본재료학회 : 43.25 +0 43.25 일본건축학회 : 43.25 +0 43.25				추정 강도	일본재료학회 제안식	24.0
	재령에 따른 계수(α)	0.65					일본건축학회 제안식	26.5
							평균값	25.3

구 분		반발경도값(R)							
측정 위치	배수	41	42	39	44	41			
	01구간	43	45	42	42	44			
	Sta. No. 106+4.6[A]	44	45	45	45	47			
	전면벽체	39	42	44	43	45			
보정 계수	타격방향 보정계수(ΔR1)	+0 ° 일본재료학회 : 일본건축학회 :					0 0		
	압축응력 보정계수(ΔR2)						0		
	습윤 보정계수(ΔR3)	건조					0		
	타격 평균값(R0)	일본재료학회 : 43.10 +0 43.10 일본건축학회 : 43.10 +0 43.10					추정 강도	일본재료학회 제안식	23.9
	재령에 따른 계수(α)	0.65						일본건축학회 제안식	26.4
							평균값	25.2	