

서종변전소 RC옹벽

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	STA.2.0	10.0	65.0	55.0	a	3.33	100년 이상	9
2	STA.20.0	9.5	63.0	53.5	a	3.17	100년 이상	9
3	STA.39.0	10.5	34.0	23.5	b	3.50	45년 이상	9