

시험 성적서

시료명(생산국) : 콘크리트 분말(대한민국)

시료채취장소 : 부산울산선 기장1터널 외 42개소

성과이용목적 : 보고서 작성용

용역명 : 2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

발주자 : 부산울산고속도로㈜

업체명 : (주)명성엔지니어링

의뢰인 : 전희균

접수일자 : 2024년 04월 30일

시료채취일 : 2024년 04월 16일

성적서발급번호 : CSTC NO.202404-40

시료채취자 : (주)명성엔지니어링 안전진단 전희균

의뢰인주소 : 경기도 성남시 분당구 아탑로69번길 18,
동아프라자 301호

귀하가 시험을 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험·검사 종목				시험·검사 방법	시험·검사 결과	확인자			시험자	
							자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
61	콘크리트 라이닝 STA.001	0~15mm	염화물 이온농도		KS F 2713 :2022 (산-가용성)	0.0085 %	토목품질 시험기술사 (22127010198T)	조정아		유창곤	
62			환산 염화물 함량			0.1924 kg/m³					
63		15mm~30mm	염화물 이온농도			0.0067 %					
64			환산 염화물 함량			0.1516 kg/m³					
65	콘크리트 라이닝 STA.003	30mm~철근부	염화물 이온농도			0.0041 %					
66			환산 염화물 함량			0.0928 kg/m³					
67		0~15mm	염화물 이온농도			0.0047 %					
68			환산 염화물 함량			0.1064 kg/m³					
69	콘크리트 라이닝 STA.125	15mm~30mm	염화물 이온농도			0.0033 %					
70			환산 염화물 함량			0.0747 kg/m³					
71		30mm~철근부	염화물 이온농도			0.0025 %					
72			환산 염화물 함량			0.0566 kg/m³					
73	콘크리트 라이닝 STA.128	0~15mm	염화물 이온농도			0.0065 %					
74			환산 염화물 함량			0.1471 kg/m³					
75		15mm~30mm	염화물 이온농도			0.0055 %					
76			환산 염화물 함량			0.1245 kg/m³					
77	콘크리트 라이닝 STA.128	30mm~철근부	염화물 이온농도			0.0004 %					
78			환산 염화물 함량			0.0091 kg/m³					
79		0~15mm	염화물 이온농도			0.0058 %					
80			환산 염화물 함량			0.1313 kg/m³					
81	콘크리트 라이닝 STA.128	15mm~30mm	염화물 이온농도			0.0041 %					
82			환산 염화물 함량			0.0928 kg/m³					
83		30mm~철근부	염화물 이온농도			0.0034 %					
84			환산 염화물 함량			0.0769 kg/m³					

- 콘크리트 기건 상태 건조 밀도 2263 kg/m³ (KS F 2714 : 2022 적용)

이 시험 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2024년 06월 25일

(주)건설표준시험원 (건설기술용역업자) 대표 **이종유**

· 유의사항 : 확인자 및 시험자의 성명과 서명이 없는 경우에는 성과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

30페이지중 6페이지

