


장암교 철근탐사시험 결과


측정위치 : S1 캔틸레버(우)

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	85 ~ 91	242 ~ 290

배
력
철
근




구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	84 ~ 109	212 ~ 306

장암교 철근탐사시험 결과


측정위치 : S2 캔틸레버(우)

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	75 ~ 82	221 ~ 263

배
력
철
근





구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	72 ~ 98	221 ~ 285

장암교 철근탐사시험 결과



측정위치 : S3 캔틸레버(우)

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	81 ~ 92	235 ~ 258

배
력
철
근




구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	59 ~ 136	203 ~ 270

장암교 철근탐사시험 결과


측정위치 : S4 캔틸레버(우)

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	77 ~ 90	232 ~ 261

배
력
철
근





구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	59 ~ 108	256 ~ 318

장암교 철근탐사시험 결과



측정위치 : S5 캔틸레버(우)

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	85 ~ 98	222 ~ 267

배
력
철
근





구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	42 ~ 87	180 ~ 226

장암교 철근탐사시험 결과



측정위치 : S6 캔틸레버(우)

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	87 ~ 88	243 ~ 251

배
력
철
근





구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	72 ~ 136	202 ~ 252

장암교 철근탐사시험 결과



측정위치 : A1 교대 흥벽

주
철
근



구 분		피복덮개(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	61 ~ 72	123 ~ 151

배
력
철
근




구 분		피복덮개(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	98 ~ 116	257 ~ 285

장암교 철근탐사시험 결과


측정위치 : A2 교대 구체

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	94 ~ 102	281 ~ 282

배
력
철
근





구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	126 ~ 147	285 ~ 323

장암교 철근탐사시험 결과



측정위치 : P1 교각 코핑부

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	71 ~ 104	123 ~ 171

배
력
철
근




구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	64 ~ 75	92 ~ 112

장암교 철근탐사시험 결과


측정위치 : P2 교각 코핑부

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	97 ~ 112	151 ~ 245

배
력
철
근




구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	70 ~ 74	100 ~ 108

장암교 철근탐사시험 결과


측정위치 : P3 교각 코핑부

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	70 ~ 85	143 ~ 171

배
력
철
근





구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	62 ~ 77	78 ~ 120

장암교 철근탐사시험 결과



측정위치 : P4 교각 코핑부

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	122 ~ 136	130 ~ 146

배
력
철
근





구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	57 ~ 72	91 ~ 95

장암교 철근탐사시험 결과



측정위치 : P5 교각 기둥부

주
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
주철근	측정치	67 ~ 85	103 ~ 122

배
력
철
근



구 분		피복두께(mm)	배근간격(mm)
배력철근	측정치	36 ~ 54	302 ~ 325