

최종평가등급

①. 철근부의 전염화물에 의한 평가

세부부재명	깊이별 염화물 침투량								평가결과
	0~15mm	15~30mm	30~45mm	45~60mm	60~75mm	75~90mm	90~105mm	105~120mm	
S6 좌측 캔틸레버	6.7777	5.6213	4.2431	3.7113	2.1725	-	-	-	e
A2 구체	7.7553	5.8476	5.6055	5.4131	-	-	-	-	e

②. 철근부에서 전염화물량이 2.5가 되는 시점에 의한 평가

세부부재명	깊이별 염화물 확산계수								평가결과
	0~15mm	15~30mm	30~45mm	45~60mm	60~75mm	75~90mm	90~105mm	105~120mm	
S6 좌측 캔틸레버	0.255	2.176	2.866	65.533	65.533	-	-	-	e
A2 구체	0.255	1.031	65.533	65.533	-	-	-	-	e

※ 각 평가결과는 잔여깊이 0mm일 때의 평가결과

①+② 중 최저 등급 적용

세부부재명	평가등급		평가결과
	①	②	
S6 좌측 캔틸레버	e	e	e
A2 구체	e	e	e