



도막두께 측정 시험보고서

(장 암 교)

구 분		교량 외부
시험일자		2021.07.05 ~ 07.06
시험시간		09:00 ~ 18:00
시험 시 온도		20.0 ~ 26.2℃
시험개소		6개소
측정원리		
측정기 종류		ELCOMETER
제품번호		JJ95928-129
시방서 평가기준(μm)		215
도장두께 평가기준 (μm)	최소두께	180
	최대두께	326
허용두께 평가기준 (μm)	최소두께 의 80%	144
	최대두께 의 120%	391.2
측정값 평균(μm)		304

구 분		교량 내부
시험일자		2021.07.05 ~ 07.06
시험시간		09:00 ~ 18:00
시험 시 온도		20.0 ~ 26.2℃
시험개소		6개소
측정원리		
측정기 종류		ELCOMETER
제품번호		JJ95928-129
시방서 평가기준(μm)		175
도장두께 평가기준 (μm)	최소두께	140
	최대두께	288
허용두께 평가기준 (μm)	최소두께 의 80%	112
	최대두께 의 120%	346
측정값 평균(μm)		202