

반발경도법에 의한 비파괴강도 시험보고서

구 분	등원육교					
시험일자	2021. 12. 07					
시험시간	09시 00분 ~ 18시					
시험개소	<table><tr><th>상부구조</th><th>하부구조</th></tr><tr><td>5개소</td><td>5개소</td></tr></table>		상부구조	하부구조	5개소	5개소
상부구조	하부구조					
5개소	5개소					
설계강도	24MPa~27MPa					
시험위치 표면상태	양호(그라인딩 실시)					
시험 시 온도	3.6℃					
콘크리트 재령	3000일 이상					
콘크리트 함수상태	기건상태					
반발경도측정기 종류	PROCEQ NR-10 / NR Type					
제품번호	60191					
타격방향	하부구조 : 0°	상부구조 : +90°				
반발경도 값 최소 값 - 최대 값	25.5~30.2	27.7~29.8				
평균값에서 ±20% 이상을 벗어난 반발경도 값	-	-				